

PREDUREX GRIS

Mortero de enfoscado gris

Revestimiento continuo para uso como mortero de enfoscado. Hidrofugado.

PROPIEDADES

- Excelente trabajabilidad.
- Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua.
- Mortero a base de cemento, cal y áridos seleccionados.
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- Aplicable directamente sobre el cerramiento.
- Buenas resistencias mecánicas.

APLICACIONES

Soportes

• Admisibles:

- Directamente: sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa, bloques de hormigón y soportes de hormigón tradicional (en estos últimos casos comprobar porosidad y rugosidad)

• No admisibles:

- Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso.
 - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al departamento técnico.

Espesores:

- Entre 10 y 15 mm

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado	18 ± 2% (aprox. 6 L/saco)
Densidad en polvo	1,60 ± 0,1 gr/cm³
Densidad en pasta	1,80 ± 0,1 gr/cm³
Densidad endurecido	1,75 ± 0,1 gr/cm³
Coefficiente de capilaridad (fratasado)	0,10 + 0,05 kg/m² min ^{1/2} (tipo W2)
Temperatura de aplicación	Desde 5°C hasta 35°C
Resistencias mecánicas (N/mm²):	

	Flexotracción	Compresión
A 28 días	3,0 ± 0,5	6,5 ± 1 (CS III)

(*) Datos en condiciones de laboratorio a 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados Para mas información consulte con nuestro departamento técnico.

LO + DESTACADO

- Mortero base para los acabados bicapa en fachadas
- Aplicación manual o mecánica



PREDUREX GRIS

Mortero de enfoscado gris

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora o máquina de proyectar de doble amasado para mortero.
- Regle de aluminio, llana, paletín y talocha.

Preparación del soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica, porosa y rugosa.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte y aplicar una capa de raseo con el mismo producto.

Preparación del producto:

- **Amasado:**
 - Dosificación de agua: $18 \pm 2\%$ (± 6 L / bag).
 - Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
 - Tiempo de reposo: ± 3 minutos.
 - Nunca debe reamarse ni añadir agua para reactivarlo.
- **Tiempo útil de trabajo:**
 - Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado.El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:

- **Mecánica:**
 - Extender sobre el soporte mediante la máquina de proyección, un espesor de unos 15 mm creando cordones de aplicación.
- **Manual:**
 - Extender el producto con una llana dando un espesor de unos 15 mm.
- **Reglear** con regle de aluminio.
- **Acabado fratasado:**
 - Aproximadamente a los 30 min (según espesor del material, absorción del soporte y condiciones ambientales) proceder al fratasado con una talocha (de madera o plástico), mediante movimientos circulares sobre la superficie del mortero.
 - Evitar el uso excesivo de agua durante el fratasado.

RECOMENDACIONES

Herramientas:

- Para cumplir con su propiedad de impermeabilidad al agua de lluvia, son necesarios 10 mm de espesor una vez acabado el revestimiento.
- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo, por lo tanto en soportes con graves defectos de planimetría es importante aplicar una mano previa.
- En el caso de tener que realizar recrecidos, las diferentes capas deberán rayarse entre ellas para conseguir una superficie rugosa que facilite la adherencia entre ellas. El espesor máximo en el total debe ser inferior a 25 mm.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 30°C. Evitar aplicación con mucho viento.
- No aplicar en soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- En puntos singulares donde existan tensiones (dinteles, puertas, unión de materiales de diferente naturaleza, forjados...) es necesario armar el mortero con malla.
- Respetar las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con 603 LANKOFLEX.



CONSUMO APROXIMADO

15 $\pm$ 1 kg/m² por
10 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

Saco de 30 kg
Palet: 42 sacos (1.260 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases
originales cerrados y
resguardados de la
intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- Marcado CE según
UNE-EN 998-1 clasificado
como GP

- Para más información
consultar la ficha de
seguridad del producto

sat

Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.

Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex-group.es